

La membrane d'étanchéité bitume-plastomère pour toitures, ouvrages d'art et parkings



DERBIGUM® GC

- Le DERBIGUM GC est une membrane d'étanchéité bitume-plastomère.
- La membrane est pourvue de deux armatures distinctes décentrées vers le haut. Un voile de verre et un non-tissé de polyester, qui confèrent à la membrane une stabilité dimensionnelle parfaite et une excellente résistance à la déchirure et à la perforation.
- La face inférieure présente d'un côté un bord talqué pour une application collée ou soudée, et de l'autre côté un bord en polyéthylène thermofusible pour application exclusive à la flamme.
- Ouvrages d'art: Le DERBIGUM GC s'applique exclusivement au chalumeau et sur un support traité avec le primer d'adhérence DERBIPRIMER GC.
- Toitures: peut être appliquée au soudage en plein ou à la colle à froid DERBIBOND S ou NT.
- Disponible en rouleau Jumbo pour une pose semi-automatique à l'aide de nos machines EASY-MAX, MINI-MAX et MAC-MAX.



Caractéristiques techniques

Tenue à la chaleur	EN 1110	MLV	≥ 150	°C
Souplesse à basse température	EN 1109	MLV	≤ -15	°C
Résistance à la traction L x T	EN 12311-1	MDV (±20%)	1200 x 1200	N/50mm
Allongement à la rupture L x T	EN 12311-1	MDV (±15)	50 x 50	%
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-1	MLV	≤ 0,2	%
Résistance à la déchirure au clou L x T	EN 12310-1	MDV (±25%)	300 x 300	N/50mm
Poinçonnement statique	EN 12730(A)	MLV	≥ 20	kg
Résistance au choc	EN 12691(B)	MLV	≥ 1750	mm

MLV: *Manufacturer Limited Value (Valeur Limite)*

MDV: *Manufacturer Determined Value (Valeur Déclarée)*

Avantages écologiques

Eco-conçue:

- 100% recyclable
- 100% produite avec de l'électricité verte



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: info@derbigum.com

Caractéristiques spécifiques

- Classification : GC4 : S2(I) L(A,B) P7 M2 I(15) / GC5 : S3(I) L(A,B) P7 M2 I(15).

Présentation

Epaisseur	EN 1849-1	MDV (±5%)	4 / 5	mm
Longueur	EN 1848-1	MLV	7,27 / 7,27	m
Largeur	EN 1849-1	MLV	1.10	m
Surface		MLV	8 / 8	m ²
Poids du rouleau		MDV (±10%)	36 / 44	kg
Nombre de rouleaux / palette			25 / 20	
Armature voile de verre		MDV (±15%)	55 / 55	g/m ²
Armature polyester		MDV (±15%)	250 / 250	g/m ²
Rouleaux JUMBO : Mini-Max et Easy-Max 60 m (4 mm) / 60 m (5 mm) Mac-Max 60 m (4mm) / 60 m - 130 m (5mm)				

Stockage

Les rouleaux doivent être stockés dans un endroit au sec et posés verticalement sur palettes.
En aucun cas, les rouleaux ne peuvent être posés à même le sol.



Le présent document annule et remplace tout autre document publié précédemment. - 08/07/2022



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: info@derbigum.com