

Coating polyuréthane monocomposant de finition et de protection



DERBIZINC®

Le DERBIZINC est un coating polyuréthane destiné à augmenter la longévité des métaux non-ferreux de la toiture comme les éléments en zinc, plomb et cuivre.



Avantages spécifiques

- Bonne résistance aux rayons UV, aux pluies acides et autres agressions.
- Un excellent pouvoir couvrant.
- Produit prêt à l'emploi.
- S'applique rapidement.

Caractéristiques spécifiques

- Densité : 1,1 kg/l
- Résidu sec : 61 %
- Point éclair : 47 °C

Application

Accessoires	- brosse - rouleau - pistolet airless avec gicleur de 21/50 à une pression de 80-100 bar
Nettoyage	acétone ou white spirit
Consommation	en fonction de l'état et de la nature du support : $\pm 0,2$ l/m ² /couche
Description	avant l'application, il faut dégraisser tous les supports
Note	le DERBIZINC ne peut entrer en contact avec de l'eau pendant les 5 h qui suivent son application.

Conditionnement

Bidon de	2 / 4	l
----------	-------	---



IMPERBEL sa/nv
Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel
Tel: +32 (0)2 334 87 00
Fax: +32 (0)2 378 14 69
E-mail: infobe@derbigum.com

Caractéristiques techniques

Densité	1,1	kg/l
Point d'éclair	47	°C
Résidu sec	61	%

Stockage

Ne se conserve pas après ouverture.

Appliquer le produit dans les 18 mois suivant la date de production.

Mise en oeuvre

A / Préparation de la surface

- Les nouveaux métaux non ferreux doivent être dégraissés avant application du DERBIZINC.
- Traiter les fuites visibles avec DERBIMASTIC S et de la toile de verre.
- Les surfaces non-ferreuses doivent être sèches et exemptes de matières non-adhérentes. En cas de forte croissance de la mousse, traiter avec un anti-mousse pour éliminer toute trace de mousse. (Déconnectez les conduites de drainage de l'eau de pluie du réservoir d'eau, pour obtenir un raccordement temporaire au système de drainage, par l'intermédiaire d'une conduite souple)



B / Application du DERBIZINC

- Bien remuer le DERBIZINC avant application.
- Appliquer avec une brosse, un rouleau ou un gicleur airless 21/50.
- Pour une double protection efficace contre la corrosion agressive due aux pluies très acides ou à l'eau stagnante, appliquer une seconde couche après 24 heures.



Le présent document annule et remplace tout autre document publié précédemment. - 08/07/2022



IMPERBEL sa/nv

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com