

DERBISILVER®

Le DERBISILVER est une peinture aluminisée à base de bitume pour la finition et la protection des membranes d'étanchéité bitumineuses.



Avantages spécifiques

- Une finition esthétique
- Bonne résistance aux rayons UV
- Réduit les températures de surface
- Basse consommation avec un excellent pouvoir couvrant

Caractéristiques spécifiques

- Densité : 1,1 kg/l
- Résidu sec : 50 %
- Point éclair : 49 °C

Application

Accessoires	- brosse - rouleau - airless pistolet avec gicleur 18/50
Consommation	en fonction de l'état et de la nature du support (membrane non-protégée) : $\pm 0,15$ l/m ² (après dégraissage préalable à l'eau et au détergent)
Temps de séchage	endéans les 6 heures (variable selon les conditions climatiques)
Note	bien remuer avant l'application

Conditionnement

Bidon de	4 / 20	l
----------	--------	---

Caractéristiques techniques

Densité	1,1	kg/l
Point d'éclair	49	°C
Résidu sec	50	%

Stockage

En bidon fermé, dans un local aéré, à l'abri de toute source de chaleur.

Mode d'emploi

A/ Préparation de la surface de membranes bitumineuses

- Les surfaces doivent être sèches, propres et exemptes de matières non-adhérentes.
- Les nouvelles toitures doivent être nettoyées et dégraissées avec de l'eau et du détergent.
- Effectuer toutes les réparations nécessaires sur les membranes d'étanchéité vieillissantes, avec un chalumeau ou du DERBIMASTIC S.
- Si la couche de finition est un coating ou une peinture, utiliser un anti-mousse pour éliminer toute trace de mousse.



B/ Application du DERBISILVER

- Bien remuer DERBISILVER avant application. Appliquer DERBISILVER avec une brosse, un rouleau ou un pistolet airless avec gicleur 18/50.
- Le travail sera interrompu par temps de pluie.



Le présent document annule et remplace tout autre document publié précédemment. - 08/07/2022



IMPERBEL sa/nv

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com