

# DERBISILVERTOP<sup>®</sup> SPRAY

Le DERBISILVERTOP SPRAY est un enduit aluminisé à base de bitume conçu pour la rénovation et l'entretien des toitures : en tôles, bacs acier ou aluminium, zinc, fibres-ciment ou membranes d'étanchéité bitumineuses.



## Avantages spécifiques

- Réduit la température de surface.
- Sèche deux fois plus rapidement et garde sa souplesse.
- Excellente protection contre la corrosion et contre le développement des mousses.
- Régénère et imperméabilise les anciennes membranes bitumineuses.
- Adhère parfaitement aux supports poreux et couvre les microfissures.
- Offre une protection additionnelle contre les rayons UV.
- Prolonge la durée de vie de votre étanchéité.
- En utilisant le pistolet airless le rendement est plus élevé.

## Caractéristiques spécifiques

- Densité : 1,03 kg/l
- Résidu sec : 63 %
- Point éclair Pensky Martens : 27 °C

## Application

Accessoires	<ul style="list-style-type: none"><li>• brosse</li><li>• rouleau</li><li>• pistolet airless avec tête de projection &gt;caractéristiques - tête de projection: 50° - angle d'ouverture du jet: 43 mInch - pression: 200 BAR - débit: 7l/min</li></ul>
Consommation	en fonction de l'état et de la nature du support : ± 0,3 l/m <sup>2</sup> sur métal ± 0,4 l/m <sup>2</sup> sur membrane non protégée ± 0,5 l/m <sup>2</sup> sur béton et fibres-ciment
Temps de séchage	12 heures (variable selon les conditions climatiques)
Note	Bien remuer avant l'application

## Conditionnement

Bidon de	4 / 20	l
----------	--------	---

## Caractéristiques techniques

Densité	1,03	kg/l
Point d'éclair	27	°C
Résidu sec	63	%

## Stockage

En bidon fermé, dans un local aéré à l'abri de toute source de chaleur.

## Mode d'emploi

### A / Préparation de la surface pour les membranes bitumineuses

- Les toitures neuves doivent être nettoyées et dégraissées avec de l'eau et du détergent.
- Les anciennes toitures doivent être soigneusement brossées pour éliminer toutes les matières non-adhérentes. (Déconnecter les conduites de drainage de l'eau de pluie du réservoir d'eau, pour obtenir un raccordement temporaire aux égouts, par l'intermédiaire d'une conduite souple) Éliminer toute trace de mousse avec un anti-mousse et attendre que la surface soit parfaitement sèche. Pour réparer les crevasses et fuites, utiliser DERBIMASTIC® S renforcé d'une toile de verre.
- Sur les surfaces absorbantes, commencez par appliquer une couche de DERBIPRIMER® (S, GC ou?E).



### B / Application du Derbisilvertop Spray

- Bien remuer Derbisilvertop Spray avant application. La surface doit être sèche. Appliquez Derbisilvertop Spray avec une brosse ou pistolet airless
- Le travail sera interrompu par temps de pluie.



Le présent document annule et remplace tout autre document publié précédemment. - 08/07/2022



**IMPERBEL sa/nv**

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: [infobe@derbigum.com](mailto:infobe@derbigum.com)