



FACOROOF TITAN

ECRAN de SOUS-TOITURE ARME SOUPLE

DATE	09-12-2015	
POIDS	EN1849-2	220 gr/ m ²
NOMBRE de COUCHE		4
DIMENSIONS ROULEAUX		75 M ² / 1,5 X 50 ml
POIDS du ROULEAU		.+- 16,95 Kg
MATERIAU		Polypropylene micro-perforé avec ou sans bande auto-collante
RESISTANCE		
	à la TRACTION	
	EN 12311-2 MD	520 N /50 mm -80/ +90
	EN 13859-1 CMD	480 N /50 mm -100 / +100
	à la DECHIRURE AU CLOU	
	EN 12310-2 MD	530 N -105 / +70
	EN 13859-1 CMD	470 N -70 / +80
	ELONGATION	
	EN 12311-2 MD	45% -20 / +30
	EN 13859-1 CMD	70% -45 / +50
	AUX TEMPERATURES	
	EN 1109	. - 40 °C / + 90 °C
VALEUR Sd	EN 12572	0,03 m
REACTION AU FEU	EN 13501	CLASSE E
ETANCHEITE à l'EAU	EN 1928	W1

FACOZINC FACOMETAL s.a
RUE DES 7 ACTIONS 39
B-6060 GILLY
Tél : +32 71 42 06 75
Fax : + 32 71 28 62 89
TVA BE 433 671 558

