

# DERBICOAT® NT

- Le DERBICOAT NT est une sous-couche / pare-vapeur bitumineux contenant du DERBITUMEN; une matière première issue de la revalorisation de déchets d'application et de vieilles toitures bitumineuses sélectionnées.
- Le DERBICOAT NT est renforcé par une armature composite verre/polyester, qui confère à la membrane une haute résistance à la déchirure.



## Caractéristiques techniques

Tenue à la chaleur	EN 1110	MLV	≥ 125	°C
Souplesse à basse température	EN 1109	MLV	≤ -15	°C
Résistance à la traction L x T	EN 12311-1	MDV (± 20%)	650 x 450	N/50mm
Allongement à la rupture L x T	EN 12311-1	MDV (±15)	40 x 40	%
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-1	MLV	≤ 0,5	%
Résistance à la déchirure au clou L x T	EN 12310-1	MDV (±25%)	200 x 200	N/50mm
Perméabilité à la vapeur d'eau µd	EN 1931	MLV	100 (eq. classe E3)	m

MLV: *Manufacturer Limited Value (Valeur Limite)*

MDV: *Manufacturer Determined Value (Valeur Déclarée)*

## Avantages écologiques

Eco-conçue:

- 100% recyclable
- 100% produite avec de l'électricité verte
- DERBITUMEN inside
- 30% de matières recyclées (certificat PwC disponible sur demande)
- Calculateur CO<sub>2</sub> épargné par toiture ([www.derbigum.be](http://www.derbigum.be))



**DERBIGUM®**

**IMPERBEL sa/nv**

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: [info@derbigum.com](mailto:info@derbigum.com)

## Caractéristiques spécifiques

- Applicable sur les toitures plates ou en forte pente.
- Utilisable comme sous-couche et / ou pare-vapeur sur des panneaux de bois, voliges et bac acier.
- Applicable en fixation mécanique, soudage en plein et collage à froid (pente max 15%).
- Particulièrement recommandé quand une haute résistance à la déchirure est exigée.

## Présentation

Epaisseur	EN 1849-1	MDV (±5%)	2,5	mm
Longueur	EN 1848-1	MLV	7,27	m
Largeur	EN 1848-1	MLV	1,1	m
Surface		MLV	8	m <sup>2</sup>
Poids du rouleau		MDV (±10%)	23	kg
Nombre de rouleaux / palette			36	

## Stockage

Les rouleaux doivent être stockés dans un endroit au sec et disposés verticalement sur palettes.  
En aucun cas les rouleaux ne peuvent être posés à même le sol.



Le présent document annule et remplace tout autre document publié précédemment - 08/07/2022



**DERBIGUM®**

**IMPERBEL sa/nv**

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: [info@derbigum.com](mailto:info@derbigum.com)