

RUBERFLEX APP 3 mm G S/

Technische productgegevens

Product specificatie	
Rollengte	10,0 m
Rollbreedte	1 m
Baandikte	3,0 mm
Gewicht/m²	3,6 kg
Gewicht/rol	36,0 kg
Aantal rollen per pallet	20
Inlage	Glasvlies 65 g/m ²
Breeksterkte	Lengte/breedte 400/300 N/5 cm
Rek tot breuk	Lengte/breedte 2 %
Koude buig (UEAtc)	≤ -8 °C
Vloeitemperatuur (UEAtc)	130 °C
Dimensionele stabiliteit	0,0 %

CE 0958

Beschrijving

(baanopbouw van boven naar onder)

- Zand
- APP plastomeerbitumen
- Glasvlies 65 g/m²
- APP plastomeerbitumen
- Lasfilm

Toepassing

Onderlaag uit APP plastomeerbitumen voor tweelaags systeem met zelfbescherming of onder ballast.

Beschrijving voor het lastenboek en verwerkingsvoorschriften

RUBERFLEX APP 3 mm G S/F, APP plastomeerbitumen onderlaag, bovenzijde met zand, onderzijde met lasfilm, d = 3,0 mm, inlage 65 g/m² glasvlies, door het wegbranden van de folie volledig te lassen of gelast op een geperforeerde laag. De langsnaden, minstens 6 cm breed en dwarsnaden minstens 10 cm breed volledig te lassen.

Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of betreffende het product zou ontstaan.

Technische wijzigingen voorbehouden.