

# DERBIBOND® S

Le DERBIBOND S est une colle bitumineuse d'adhérence à froid pour le collage des membranes d'étanchéité et des sous-couches bitumineuses.



## Avantages spécifiques

- Adhérence parfaite et totale.
- Efficace et rapide.
- Améliore le confort de travail.
- Compatible avec la plupart des supports existants et panneaux d'isolation.
- Plus de sécurité grâce à une application à froid.
- Pas de réduction d'épaisseur de la membrane contrairement à l'application à la flamme
- Diminution des légères irrégularités.
- Permet certaines corrections pendant l'application.
- Bénéficie d'une technique éprouvée et d'une expérience de plus de 50.000.000 m<sup>2</sup>.
- Produit prêt à l'emploi.
- Ecologique : disponible en IBC Cubitainer de 1000 kg (minimalise les déchets de chantier).
- Reste élastique et amorti les chocs thermiques. Permet de petits mouvements du bâtiment ou de la membrane d'étanchéité.

## Caractéristiques spécifiques

- Densité : 1,1 à 1,2 kg/l
- Résidu sec : 75 %
- Point éclair Pensky Martens cc : > 45 °C

## Application

Accessoires	- raclette d'étancheur DERBIGUM - SPRAYGUN
Consommation	± 1 kg/m <sup>2</sup> (en fonction de la nature du support)



**DERBIGUM®**

**IMPERBEL sa/nv**

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: info@derbigum.com

## Conditionnement

Bidon de	5/12/25	kg
IBC Cubitainer	1000	kg
Les bidons de 25 kg sont pourvus d'un ECO-SAC en polyéthylène. L'ECO-SAC permet de garder le bidon propre pendant et après usage. Le déchet chimique se réduit à l'ECO-SAC.		

## Caractéristiques techniques

Densité	1,1 à 1,2	kg/l
Point d'éclair	> 45	°C
Résidu sec	75	%

## Stockage

En bidon fermé, dans un local aéré à l'abri de toute source de chaleur.

## Mode d'emploi

### A/ Préparation de la surface

- Brosser soigneusement la surface pour éliminer toutes les matières non-adhérentes.
- Vérifier si le support est propre et sec et effectuer les travaux de préparation nécessaires.
- Dans le cas d'une rénovation, inciser les boursouflures en croix, sécher et coller au DERBIMASTIC S. Les crevasses et déchirures importantes devraient également être colmatées avec du DERBIMASTIC S renforcé d'une toile de verre si nécessaire.



### B/ Application de la Derbibond S avec une méthode «FOLD-IN»

- Dérouler et aligner la membrane tout en veillant aux recouvrements de 10 cm, qui resteront dépourvus de toute colle. Rabattre les bandes de moitié. Étaler la DERBIBOND S sur le support propre et sec, avec une raclette d'étanchéur DERBIGUM. Redéposer les bandes dans la colle et répéter l'opération pour l'autre moitié.
- Veiller à ce que la membrane dispose d'un temps de relaxation suffisant, en fonction de la température ambiante.



**IMPERBEL sa/nv**

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: [infobe@derbigum.com](mailto:infobe@derbigum.com)

## C/ Application de la Derbibond S avec une méthode «ROLL-IN»

- Si la Derbibond S s'applique au SPRAYGUN, enrouler directement la membrane dans la colle en veillant aux recouvrements de 10 cm, qui resteront dépourvus de toute colle. L'application ROLL-IN est la technique la plus adaptée si la Derbibond S a été appliqué avec le SPRAYGUN.
- En cas de températures inférieures à 10 °C, privilégier la méthode "FOLD-IN" et l'utilisation de la raclette d'étancheur DERBIGUM.



## D/ Fermeture des recouvrements de la membrane

- Les recouvrements sont soigneusement soudés au chalumeau sur une largeur totale de 10 cm, puis pressés avec un rouleau de  $\pm 15$  kg. Les recouvrements transversaux seront de 15 cm. Une petite quantité de bitume doit sortir hors du joint de recouvrement. Attention : les recouvrements et relevés ne peuvent être collés avec la colle à froid.
- Pour des recouvrements réalisés sans flamme, consultez la documentation DERBISEAL S (recouvrements longitudinaux 12 cm), ou utilisez de l'air chaud (10 cm).
- Le travail sera interrompu par temps de pluie.



Le présent document annule et remplace tout autre document publié précédemment. - 08/07/2022



**IMPERBEL sa/nv**

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: [info@derbigum.com](mailto:info@derbigum.com)