

# FICHE TECHNIQUE

Version : 06/2021

### **Resitrix SK W full bond**

#### **Description ou caractéristiques**

RESITRIX SK W full bond est une membrane d'étanchéité en caoutchouc EPDM avec des recouvrements soudables. La membrane est composée de :

- ✓ Une couche supérieure en caoutchouc EPDM, avec armature interne en fils de fibre de verre, pourvue de chaque côté d'une couche d'adhérence spéciale en TPE avec SBS
- ✓ une sous-couche en bitume SBS modifié autocollant

## Composition



TPE avec SBS Caoutchouc EPDM + armature TPE avec SBS Haut polymère SBS

#### **Dimensions**

- √ épaisseur : 2,5 mm (-5% + 10%)
- ✓ longueur : 10 m par rouleau
- √ largueur : standard 1 m
- ✓ poids : 2,75 kg/m<sup>2</sup>

### **Domaines d'application**

Spécialement développé pour les mises en œuvre collées au moyen du primer d'adhérence FG35 :

- ✓ Toitures végétalisées extensives et intensives
- ✓ Chéneaux
- ✓ Relevés et applications verticales
- ✓ Collage sur métaux, bois ou autres supports compatibles

Chaque toiture SK W full bond est parfaite pour la récupération de l'eau de pluie. Lorsqu'elle est utilisée pour les toilettes ou la machine à laver, l'eau de pluie doit de préférence être filtrée avec le filtre Aquafon.

info.be@vmbuildingsolutions.com www.vmbuildingsolutions.com



# RESITRIX®

## **Données techniques**

La membrane a obtenu l'agrément technique belge sous le numéro ATG 1790 elle est résistante à la pénétration des racines (répond au test FLL) et est livrée avec le contrat de garantie « Garantie VM Building Solutions ».

- ✓ résistance à la traction
- ✓ allongement à la rupture
- ✓ flexibilité à basse température :
- ✓ résistance à la déchirure au clou
- $\checkmark$  assemblage par recouvrement
  - $\cdot$  force de glissement
  - résistance au pelage
- ✓ retrait libre
- ✓ réaction au feu extérieur
- ✓ résistance à la pénétration des racines

≥400 N/50 mm suivant EN 12311-2 ≥300 % -30 °C suivant EN 495-5

≥200 N suivant EN 12310 ≥200 N/50 mm suivant EN 12317-2 ≥80 N/50 mm suivant EN 12316-2 < 0,5% suivant EN 1107-2

B<sub>ROOF</sub> (t1) structures possibles disponibles répond au test FLL



# Primer d'adhérence FG35

FG35 est un primer à base de caoutchouc synthétique et de résine avec un diluant organique sans halogène. Il peut être appliqué sur le support au rouleau à peau de mouton ou au pinceau ou être projeté avec une cuve sous pression.



Primer d'adhérence FG35 pulvérisé à l'aide d'une cuve sous pression.

Sur surface plate, le primer d'adhérence est entièrement appliqué (100 %). Contre les relevés, le primer d'adhérence est appliqué entièrement sur la surface.

Consommation : 200 g/m<sup>2</sup> pour une adhérence totale.

Sur des supports très absorbants ou sur les paillettes d'ardoises rugueuses, il est nécessaire d'appliquer le primer d'adhérence en deux couches. Laisser sécher complètement le primer d'adhérence (± 35 min.).

**RESITRIX SK W full bond** est déroulé sur le support entre 35 minutes et 10 heures après l'application du primer d'adhérence. Après avoir enlevé le film anti-adhésif, il est comprimé sur le support.

info.be@vmbuildingsolutions.com www.vmbuildingsolutions.com



# RESITRIX®

### **Recouvrements soudés**

Les recouvrements sont exclusivement soudés à l'air chaud p. ex. au moyen d'une soudeuse automatique Leister ou d'une soudeuse manuelle à bec plat de 40 mm de largeur. Il faut également veiller soigneusement à ce qu'il y ait un renflement de largeur constante du bitume hors du joint. Il est interdit de souder les recouvrements avec le brûleur. La largeur du recouvrement est de minimum 50 mm pour les applications en adhérence et en pose libre.



### Service technique

Pour plus d'informations, contacter l'équipe RESITRIX. VM Building Solutions Europalaan 73 9800 Deinze Tél. : 09 321 99 21 E-mail : info@resitrix.be

3/3 - FT Resitrix SK W full bond

info.be@vmbuildingsolutions.com www.vmbuildingsolutions.com

