

FICHE TECHNIQUE

Version : 06/2021

Bandes Resitrix SK W full bond

Description ou caractéristiques

La bande RESITRIX SK W full est découpée dans le RESITRIX SK W full bond, une membrane d'étanchéité en caoutchouc EPDM.

Elle est composée de :

- ✓ Une couche supérieure en caoutchouc EPDM, avec armature interne en fils de fibre de verre, pourvue de chaque côté d'une couche d'adhérence spéciale en TPE avec SBS
- ✓ une sous-couche en bitume SBS modifié autocollant

Composition



TPE avec SBS
Caoutchouc EPDM + armature
TPE avec SBS
Haut polymère SBS

Dimensions

- ✓ épaisseur : 2,5 mm (-5% +10%)
- ✓ longueur : 10 m par rouleau
- ✓ largeur : 150, 330, 500 et 750 mm
- ✓ poids : 2,75 kg/m²

Domaines d'application

Spécialement développé pour les mises en œuvre collées au moyen du primer d'adhérence FG35 :

- ✓ Finition d'un profilé de rive de toit
- ✓ Chéneaux
- ✓ Relevés et applications verticales
- ✓ Collage sur métaux, bois ou autres supports compatibles

Données techniques


La membrane a obtenu l'agrément technique belge sous le numéro ATG 1790 et elle est résistante à la pénétration des racines (répond au test FLL).

✓ résistance à la traction	≥400 N/50 mm suivant EN 12311-2
✓ allongement à la rupture	≥300 %
✓ flexibilité à basse température :	-30 °C suivant EN 495-5
✓ résistance à la déchirure au clou	≥200 N suivant EN 12310
✓ assemblage par recouvrement	
· force de glissement	≥200 N/50 mm suivant EN 12317-2
· résistance au pelage	≥80 N/50 mm suivant EN 12316-2
✓ retrait libre	< 0,5% suivant EN 1107-2
✓ réaction au feu extérieur	B _{ROOF} (t1) structures possibles disponibles
✓ résistance à la pénétration des racines	répond au test FLL



Primer d'adhérence FG35

FG35 est un primer à base de caoutchouc synthétique et de résine avec un diluant organique sans halogène. Il peut être appliqué sur le support au rouleau à peau de mouton ou au pinceau ou être projeté avec une cuve sous pression.



Primer d'adhérence FG35 pulvérisé à l'aide d'une cuve sous pression.

Le primer d'adhérence est entièrement appliqué (100 %).

Contre les relevés, le primer d'adhérence est appliqué entièrement sur la surface.

Consommation : 200 g/m² pour une adhérence totale.

Sur des supports très absorbants ou sur les paillettes d'ardoises rugueuses, il est nécessaire d'appliquer le primer d'adhérence en deux couches. Laisser sécher complètement le primer d'adhérence (± 35 min.).

Les bandes **RESITRIX SK W full bond** sont déroulées sur le support entre 35 minutes et 10 heures après l'application du primer d'adhérence. Après avoir enlevé le film anti-adhésif, elles sont comprimées sur le support.

Recouvrements soudés

Les recouvrements sont exclusivement soudés à l'air chaud p. ex. au moyen d'une soudeuse automatique Leister ou d'une soudeuse manuelle à bec plat de 40 mm de largeur. Il faut également veiller soigneusement à ce qu'il y ait

un renflement de largeur constante du bitume hors du joint. Il est interdit de souder les recouvrements avec le brûleur. La largeur du recouvrement est de minimum 50 mm pour les applications en adhérence et en pose libre.



Service technique

Pour plus d'informations, contacter l'équipe RESITRIX.

VM Building Solutions

Europalaan 73

9800 Deinze

Tél. : 09 321 99 21

E-mail : info@resitrix.be